

構造体強度補正值(S)の標準値採用期間

改訂日:2022年10月3日

和歌山県生コンクリート工業組合

観測点	セメントの種類	構造体補正值(S)の採用期間			
		3N/mm ²		6N/mm ²	
伊都	普通ポルトランドセメント	3月4日～7月10日	9月1日～11月18日	11月19日～3月3日	7月11日～8月31日
	早強ポルトランドセメント	2月7日～7月10日	9月1日～12月12日	12月13日～2月6日	
	高炉セメントB種	4月2日～7月10日	9月1日～10月21日	10月22日～4月1日	
高野山	普通ポルトランドセメント	3月26日～10月30日		10月31日～3月25日	—
	早強ポルトランドセメント	3月10日～11月15日		11月16日～3月9日	
	高炉セメントB種	4月23日～10月3日		10月4日～4月22日	
和歌山・海草 那賀・有田	普通ポルトランドセメント	2月15日～6月28日	9月16日～12月8日	12月9日～2月14日	6月29日～9月15日
	早強ポルトランドセメント	9月16日～6月28日		—	
	高炉セメントB種	3月22日～6月28日	9月16日～11月6日	11月7日～3月21日	
花園・美里 清水・美山	普通ポルトランドセメント	3月9日～7月21日	8月21日～11月13日	11月14日～3月8日	7月22日～8月20日
	早強ポルトランドセメント	2月13日～7月21日	8月21日～12月2日	12月3日～2月12日	
	高炉セメントB種	4月6日～7月21日	8月21日～10月17日	10月18日～4月5日	
日高	普通ポルトランドセメント	2月16日～7月8日	9月8日～12月4日	12月5日～2月15日	7月9日～9月7日
	早強ポルトランドセメント	9月8日～7月8日		—	
	高炉セメントB種	3月25日～7月8日	9月8日～11月3日	11月4日～3月24日	
龍神	普通ポルトランドセメント	3月12日～8月3日	8月12日～11月11日	11月12日～3月11日	8月4日～8月11日
	早強ポルトランドセメント	2月15日～8月3日	8月12日～11月29日	11月30日～2月14日	
	高炉セメントB種	4月9日～8月3日	8月12日～10月16日	10月17日～4月8日	
田辺	普通ポルトランドセメント	2月2日～7月6日	9月14日～12月16日	12月17日～2月1日	7月7日～9月13日
	早強ポルトランドセメント	9月14日～7月6日		—	
	高炉セメントB種	3月19日～7月6日	9月14日～11月11日	11月12日～3月18日	
中辺路・大塔・本宮 熊野川・北山	普通ポルトランドセメント	3月1日～7月15日	8月28日～11月19日	11月20日～2月29日	7月16日～8月27日
	早強ポルトランドセメント	2月3日～7月15日	8月28日～12月12日	12月13日～2月2日	
	高炉セメントB種	4月1日～7月15日	8月28日～10月23日	10月24日～3月31日	
新宮	普通ポルトランドセメント	1月28日～7月2日	9月13日～12月24日	12月25日～1月27日	7月3日～9月12日
	早強ポルトランドセメント	9月13日～7月2日		—	
	高炉セメントB種	3月16日～7月2日	9月13日～11月13日	11月14日～3月15日	
串本	普通ポルトランドセメント	9月14日～7月8日		—	7月9日～9月13日
	早強ポルトランドセメント	9月14日～7月8日		—	
	高炉セメントB種	3月14日～7月8日	9月14日～11月16日	11月17日～3月13日	
古座川	普通ポルトランドセメント	2月27日～7月13日	8月26日～11月20日	11月21日～2月26日	7月14日～8月25日
	早強ポルトランドセメント	1月30日～7月13日	8月26日～12月14日	12月15日～1月29日	
	高炉セメントB種	4月1日～7月13日	8月26日～10月23日	10月24日～3月31日	

※注1) 高野山の12月28日～1月27日の期間については、材齢28日までの平均養生温度を0℃以上としてS=6N/mm²とする。

(参考) 気象庁観測地点における1991～2020年までの平年値もとに、それぞれの始まりと終わりの月日を示す。